



SOLUCION INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN EN FRIO DE CAUCHO Y CINTAS TRANSPORTADORAS.



Esta especialmente pensado y formulado para efectuar reparaciones en terreno.



Es de muy fácil aplicación



Luego de ser aplicado, solo requiere de 30 minutos a 1 hora*, para estar en condiciones de operar, con lo que se logra un ahorro muy importante de tiempo y dinero.



PROPIEDADES FISICAS DE ESTE MATERIAL

NUEVA FORMULA

DUREZA	86 SHORE A
MODULO 100% PSI	1100
MODULO 300% PSI	1650
TENSION DE RUPTURA PSI	6050
ELONGACION %	480
REBOTE%	51
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DIN)	40mm ³



RESINA FOURTHANE
CATALIZADOR
PRIMER
AGENTE DE LIMPIEZA

GUANTES DE LATEX
MEZCLADOR
BROCHA

KIT 750 gr.

