

El revestimiento universal

REMALINE 40



Nuestros revestimientos de alta calidad **REMALINE** le proporcionan la protección óptima de las superficies de máquinas e instalaciones. Evitan gastos innecesarios de mantenimiento y tiempos de parada, y multiplican la productividad de su instalación.

Campos de aplicación

REMALINE 40 es un revestimiento versátil para proteger del desgaste tanto en entornos húmedos como secos. En un entorno seco, **REMALINE 40** se aplica con frecuencia en la extracción de coque. Gracias a su elevada resistencia al desgarro, este material también ha demostrado sus excelentes cualidades de protección contra el impacto de material de grano afilado en entornos húmedos. El **REMALINE 40** ofrece también unas excelentes cualidades para evitar la formación de puentes y adherencias de material.



Revestimiento de conductos abiertos



Revestimientos típicos

- Hidrociclones
- Revestimientos de palas en la extracción de arcilla húmeda
- Recubrimiento de tambores no motorizados para tensión baja de cinta (revestimiento antiadherente)
- Revestimiento interior de flexilos y depósitos

Ventajas

- Protección segura contra materiales de canto afilado
- Material versátil
- Montaje sencillo y rápido
- Asesoramiento y datos técnicos disponibles en cualquier momento
- ▶ **Incremento de la rentabilidad de su instalación**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

El revestimiento universal

REMALINE 40



Características técnicas

Composición del producto	REMALINE 40 es un material versátil a base de caucho natural.	
	Capa CN: REMALINE 40 está provisto de una capa CN, que confiere al producto, en combinación con los sistemas adhesivos REMA TIP TOP , unas propiedades extraordinarias de adhesión.	
Estabilidad de almacenamiento	Máx. 24 meses ▶ A 25 °C ± 2 °C sin pérdidas de calidad. Debe tener en cuenta la norma DIN 7716.	
Color		negro, blanco
Polímero	DIN ISO 1629	NR
Peso específico	DIN EN ISO 1183	1,05 g/cm ³
Dureza	ISO 868-2003 (DIN 53505)	48 ± 5 dureza Shore A
Abrasión	DIN ISO 4649-2006	140 mm ³
Elasticidad de rebote	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	63 %
Dimensiones estándar*	Espesor en mm	3 - 20
	Anchura en mm	1 500 ó 2 000
Cualidades especiales	<ul style="list-style-type: none">▶ Resistente al aceite y a la grasa▶ Poco inflamable (REMALINE 40 „S“)▶ Termorresistente (REMALINE 40 HR)▶ Apto para el contacto con alimentos (FDA, BGV categorías 3 + 4)	

*No dude en consultarnos si necesita otras medidas.

REMALINE 40 también se suministra en versión reforzada por tejido.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Su contacto local:

582 1083 - II.07 Printed in Germany

