

El revestimiento antiimpacto

REMALINE 60



Nuestros revestimientos de alta calidad **REMALINE** le proporcionan la protección óptima de las superficies de máquinas e instalaciones. Evitan gastos innecesarios de mantenimiento y tiempos de parada, y multiplican la productividad de su instalación.

Campos de aplicación

Gracias a su resistencia a la abrasión, **REMALINE 60** está especialmente indicado para su aplicación en entornos que sufren el impacto directo y desgaste en seco, como por ejemplo en la extracción del carbón. Además de ello, puede revestir los tambores no motorizados de goma **REMALINE 60**.



Estación de transferencia



Revestimientos típicos

- Revestimiento de conductos vibratorios abiertos, canaletas, tolvas, vertedores inclinados y cribas de gran tamaño
- Revestimiento de tambores de inversión, de contracción y pandeo con tensión media o elevada de cinta

Ventajas

- Protección segura en entornos de desgaste por impacto de material seco de canto perfilado
- Aplicable en prácticamente cualquier condición climática
- Montaje sencillo y rápido
- Asesoramiento y datos técnicos disponibles en cualquier momento
- ▶ **Incremento de la rentabilidad de su instalación**

El revestimiento antiimpacto

REMALINE 60



Industrie

Características técnicas

Composición del producto	REMALINE 60 es una mezcla de cauchos de estireno, butadieno e isopreno con una buena resistencia al desgaste en entornos de desgaste en seco e impacto.	
	Capa CN: REMALINE 60 está provisto de una capa CN, que confiere al producto, en combinación con los sistemas adhesivos REMA TIP TOP , unas propiedades extraordinarias de adhesión.	
Estabilidad de almacenamiento	Máx. 24 meses ▶ A 25 °C ± 2 °C sin pérdidas de calidad. Debe tener en cuenta la norma DIN 7716.	
Color		negro
Polímero	DIN ISO 1629	BR/IR/SBR
Peso específico	DIN EN ISO 1183	1,13 g/cm ³
Dureza	ISO 868-2003 (DIN 53505)	60 ± 5 dureza Shore A
Abrasión	DIN ISO 4649-2006	90 mm ³
Elasticidad de rebote	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	45 %
Dimensiones estándar*	Espesor en mm	3 - 50
	Anchura en mm	1 500 ó 2 000

*No dude en consultarnos si necesita otras medidas.

REMALINE 60 también se suministra reforzado con tejido.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Su contacto local:

582 1103 - II.07 Printed in Germany

